主な原子と分子に対する共鳴(共振)電圧, 電離電圧, および準安定状態のエネルギー
(電気データブック, (社)電気学会, (株)朝倉書店, p.29, 2011年)

2次電子放出係数と1次電子のエネルギー

(物理学事典(ソビエト科学アカデミア版), 小野周, 明治図書出版(株), p.547, 1982年)

物質(絶縁体)の電気抵抗

(理科年表 平成15年(机上版), 自然科学研究機構・国立天文台, 丸善(株), p.413, 2002年)

物質	内部抵抗率 ($\Omega \cdot m$)	物質	内部抵抗率 ($\Omega \cdot m$)
大理石	$10^7 \sim 10^9$	パラフィン	$10^{13} \sim 10^{17}$
ガラス	$10^9 \sim 10^{11}$	ポリ塩化ビニル(硬)	$5 \times 10^{12} \sim 10^{13}$
石英ガラス	$> 10^{16}$	エポキシ	$10^{12} \sim 10^{13}$
磁器(長石)	$10^{10} \sim 10^{12}$	ポリエチレン	$> 10^{14}$
いおう	$10^{14} \sim 10^{15}$	アクリル	$> 10^{13}$
雲母	10^{13}	ポリスチレン	$10^{15} \sim 10^{19}$
絶縁鉱油	$10^{11} \sim 10^{15}$	ポリアミド(ナイロン)	$10^8 \sim 10^{13}$
天然ゴム	$10^{13} \sim 10^{15}$	ふっ素樹脂(テフロン)	$10^{15} \sim 10^{19}$
クロロプレンゴム	$10^{10} \sim 10^{11}$	セラミック(アルミナ)	$10^9 \sim 10^{12}$
木材(乾燥)	$10^{10} \sim 10^{13}$	セラミック(ステアタイト)	$10^{11} \sim 10^{13}$

比誘電率

(理科年表 平成15年(机上版), 自然科学研究機構・国立天文台, 丸善(株), pp.409-410, 2002年)

超電導物質の臨界温度と臨界磁場

(理科年表 平成25年(机上版), 自然科学研究機構・国立天文台, 丸善出版(株), p.419, 2012年)